

Prodotto

Fondo poliuretano trasparente ad alto residuo secco, specifico per parquet.

Applicazione

A pennello o rullo

Diluizione

Pronto all'uso

Colore

Trasparente

Aspetto e finitura

Liquido - Satinato

Peso specifico a 22°

0,950 +/- 0,050

Resa m²

9/10 m² circa

Essiccazione a 22°

30' fuori polvere
Carteggiabile dopo 8/10 ore

Residuo secco

56 +/- 1 A+B 47 +/- 1

Stabilità alla luce

-

Odore

Caratteristico

VOC

Modo di impiego

Fondo poliuretano ad alta copertura e straordinaria trasparenza, da catalizzare al 100% con CZ 149. Adatto all'applicazione a pennello o rullo, è resistente alla rimozione e va carteggiato con dischi retinati grana 120/150.

Completa il ciclo di verniciatura con due mani.

Si consiglia di miscelare solo la quantità necessaria per evitare sprechi.

Rapporto di miscelazione:

- COPREK FP 149: 100 parti in LT/KN
- CZ 149: 100 parti in LT/KN

Per la pulizia degli attrezzi, utilizzare DILUENTE LAVAGGIO M4.

Stoccaggio

COPREK FP 149 deve essere conservato in recipienti ben chiusi. Nel contenitore originale, il prodotto mantiene le sue caratteristiche inalterate per almeno 6 mesi.

Disponibile in lattine metalliche da 1, 4, 5 e 10 litri.

Rev. Gennaio 2024

Note: I dati tecnici sopra riportati si basano sulle nostre attuali conoscenze e non costituiscono in alcun caso garanzia, né implicano responsabilità da parte nostra in merito all'utilizzo dei prodotti, poiché le condizioni di impiego non sono sotto il nostro diretto controllo. Si raccomanda pertanto di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto all'uso previsto.

SOVEA sas di Penon Marco | Via del lavoro, 8 - 35040 Megliadino San Vitale (PD) | Tel./fax.: +39 0429 888802 | e-mail: info@sovea.it