

Prodotto

Finitura poliuretanica trasparente opaca per pavimenti e scale di legno adatta per il ciclo a due mani.

Applicazione

A pennello o rullo

Diluizione

30%-40% calcolato su parte A

Colore

Trasparente

Aspetto e finitura

Opaco

Peso specifico a 22°

0,970 +/- 0,05 kg/lt

Resa m²

Essiccazione a 22°

16-24 h.
Fuori polvere: 30 minuti
Carteggiabile dopo 8-10 ore

Residuo secco

49% +/- 1 A+B: 48% +/- 1

Stabilità alla luce

Odore

Caratteristico

VOC

Flash Point

Viscosità (Coppa Ford 4 a 20 °C)

Pot-Life (100 g / 20 °C)

Temperatura di applicazione

Parte A ≤ 21 °C – Parte B ≤ 21 °C

Parte A: 129" Miscela A+B: 32"

4-5 ore circa

+5 °C / +30 °C

Modo di impiego

Vernice trasparente bicomponente poliuretanica da usare in rapporto 1:1 con il catalizzatore CZ 72. Indicata per finitura satinata di pavimenti in legno: esalta la venatura naturale e garantisce elevata resistenza all'abrasione e agli agenti chimici. Applicare su fondi ben carteggiati e levigati.

Rapporto di miscelazione:

- Duropak KTC 15: 100 parti (peso o volume)
- Catalizzatore CZ 72: 100 parti (peso o volume)
- Diluente poliuretanico DL 200: 5–10% su parte A

Per applicazione a pennello diluire 30–40% su parte A (alto residuo secco). Miscelare solo la quantità necessaria e agitare bene prima dell'uso. Pulire gli strumenti con diluente M4.

Precauzioni:

- Il componente B è sensibile all'umidità: mantenere il contenitore ben chiuso.
- Se il volume residuo è inferiore alla metà, usarlo rapidamente o travasarlo in un contenitore più piccolo.

Stoccaggio

Il prodotto deve essere conservato in recipienti ben chiusi e protetto dal gelo.

Nei contenitori originali mantiene le proprie caratteristiche inalterate per almeno 6 mesi.

Disponibile in latte metalliche da 10 L, 5 L, 2,5 L

Rev. Gennaio 2024

Note: I dati tecnici sopra riportati si basano sulle nostre attuali conoscenze e non costituiscono in alcun caso garanzia, né implicano responsabilità da parte nostra in merito all'utilizzo dei prodotti, poiché le condizioni di impiego non sono sotto il nostro diretto controllo. Si raccomanda pertanto di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto all'uso previsto.

SOVEA sas di Penon Marco | Via del lavoro, 8 - 35040 Megliadino San Vitale (PD) | Tel./fax.: +39 0429 888802 | e-mail: info@sovea.it