

**Prodotto**

Fondo trasparente carteggiabile a secco, base acqua per interni e esterni con elevata resistenza alla luce e alle intemperie; la tixotropia del prodotto permette applicazioni di spessori fino a 250 micron senza colature. Adatto alla verniciatura di serramenti, scuri, panchine, pergolati e travature.

**Applicazione**

A pennello, spruzzo o rullo

**Diluizione**

Pronto all'uso

**Colore**

Neutro

**Aspetto e finitura**

Denso - Satinato

**Peso specifico a 22°**

1,05 +/- 0,050

**Resa m<sup>2</sup>**8/9 m<sup>2</sup> circa**Essiccazione a 22°**Al tatto 4 ore circa  
In profondità 24 ore circa**Residuo secco**

38 +/- 1

**Stabilità alla luce**

Ottima

**Odore**

Caratteristico

**VOC****Modo di impiego**

Il Fondo WA 3000 è indicato per applicazioni sia interne che esterne, ed è particolarmente adatto alla protezione di manufatti in legno, soprattutto quelli esposti all'esterno.

Può essere applicato direttamente su legno grezzo purché pulito, asciutto, sgrassato e privo di oli, grassi o cere. Prima dell'applicazione, si consiglia di carteggiare con carta abrasiva fine (grana 180/200) e rimuovere accuratamente la polvere. Applicare una o due mani di prodotto, in base alle esigenze.

L'applicazione va effettuata con temperature superiori a 15°C. In presenza di legni resinosi, è consigliabile rimuovere ogni traccia di resina con diluente sintetico.

Il prodotto non sfoglia e può quindi essere facilmente rinnovato nel tempo, senza necessità di complesse operazioni di carteggiatura o sverniciatura.

**Stoccaggio**

Fondo WA 3000 deve essere conservato in recipienti ben chiusi e protetto dal gelo.

Nei contenitori originali mantiene le proprie caratteristiche inalterate per almeno 6 mesi.

Disponibile in confezioni da 120 L, 25 L, 10 L, 5 L e 750 ml

Rev. Gennaio 2024

**Note:** I dati tecnici sopra riportati si basano sulle nostre attuali conoscenze e non costituiscono in alcun caso garanzia, né implicano responsabilità da parte nostra in merito all'utilizzo dei prodotti, poiché le condizioni di impiego non sono sotto il nostro diretto controllo. Si raccomanda pertanto di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto all'uso previsto.