

**Prodotto**

Finitura trasparente o leggermente colorata all'acqua per esterni, caratterizzata da un'elevata resistenza alla luce e agli agenti atmosferici. La sua formulazione a base di tixotropia consente applicazioni fino a 250 micron di spessore senza colature.

Ideale per la verniciatura di serramenti, scuri, panchine, pergolati e travature.

**Applicazione**

A pennello, spruzzo o rullo

**Diluizione**

Pronto all'uso; diluire max 20% con acqua

**Colore**

Neutro - Rovere - Larice - Miele

**Aspetto e finitura**

Denso - Lucido - Semilucido - Satinato -

**Peso specifico a 22°**

1,010 +/- 0,050

**Resa m<sup>2</sup>**8/9 m<sup>2</sup> circa**Essiccazione a 22°**Al tatto 4 ore circa  
In profondità 24 ore circa**Residuo secco**

36 +/-1

**Stabilità alla luce**

Ottima

**Odore**

Caratteristico

**VOC****Modo di impiego**

Thixofin WF 3055 è una vernice specifica per la protezione di tutti i manufatti in legno, adatta sia per uso interno che esterno, con particolare efficacia in ambienti esterni.

Si applica direttamente su superfici già trattate con impregnante o dopo la prima mano di Fondo WA 3000, previa carteggiatura con carta abrasiva fine (grana 240/260) o leggera pagliettatura con lana d'acciaio fine. Applicare una o due mani di prodotto, in base al livello di finitura desiderato.

L'applicazione deve essere effettuata a temperature superiori a 15°C.

Per legni resinosi, si consiglia di eliminare ogni residuo di resina con un diluente sintetico.

Thixofin WF 3055 non sfoglia e può essere facilmente rinnovata nel tempo, senza la necessità di onerose operazioni di carteggiatura o sverniciatura delle mani precedenti.

**Stoccaggio**

THIXOFIN WF 3055 deve essere conservata in recipienti ben chiusi e protetta dal gelo.

Nel contenitore originale mantiene le proprie caratteristiche inalterate per almeno 6 mesi.

Disponibile in confezioni da 25 lt, 10 lt, 5 lt e 750 ml

Rev. Gennaio 2024

**Note:** I dati tecnici sopra riportati si basano sulle nostre attuali conoscenze e non costituiscono in alcun caso garanzia, né implicano responsabilità da parte nostra in merito all'utilizzo dei prodotti, poiché le condizioni di impiego non sono sotto il nostro diretto controllo. Si raccomanda pertanto di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto all'uso previsto.