

Prodotto

Miscela di oli vegetali, cere naturali e resine in solventi, studiata per la protezione del legno in ambienti interni ed esterni. Uniforma, protegge, ravviva e tonalizza, garantendo un'impregnazione profonda che lubrifica la fibra del legno, esaltandone le caratteristiche naturali e assicurando ottima traspirabilità e idrorepellenza.

Il prodotto è pronto all'uso, con possibilità di diluizione con acqua.

THIXOPLUS MR 850 è una oleo-vernice a polimerizzazione ossidativa; alcune essenze legnose ricche di estrattivi possono rallentare significativamente i tempi di essiccazione.

Applicazione

A pennello, spruzzo o rullo

Diluizione

Pronto all'uso

Colore

Neutro

Aspetto e finitura

Liquido - Opaco

Peso specifico a 22°

0,890 +/- 0,050

Resa m²

13/14 m² circa

Essiccazione a 22°

Fuori polvere 2 ore circa
Riverniciabile 4-5 ore circa
Essiccazione completa 7-8 gg.

Residuo secco

48 +/- 1

Stabilità alla luce

Ottima

Odore

Caratteristico

VOC

Modo di impiego

Le superfici da trattare devono essere pulite, sgrassate, asciutte e prive di vecchie vernici.

Si consiglia di carteggiare il supporto con carta abrasiva grana 150/180.

Prima dell'uso, agitare bene il prodotto e lasciarlo riposare per alcuni minuti. Applicare due o tre mani sottili di THIXOPLUS MR 850, carteggiando leggermente tra una mano e l'altra e rispettando i tempi di essiccazione.

Il pavimento sarà calpestabile dopo circa 24 ore.

Si consiglia di applicare il prodotto a temperature comprese tra 12°C e 36°C.

I residui devono essere smaltiti secondo le normative locali vigenti. Evitare l'ingestione del prodotto.

Gli stracci imbevuti devono essere immersi in recipienti chiusi contenenti acqua per prevenire il rischio di autocombustione. Pericolo: prodotto infiammabile.

Stoccaggio

THIXOPLUS MR 850 deve essere conservato in recipienti ben chiusi.

Nel contenitore originale mantiene le proprie caratteristiche inalterate per almeno 6 mesi.

Disponibile in lattine metalliche da 2,5, 4, 5, 10 e 25 litri e in fusti da 200 litri.

Rev. Gennaio 2024

Note: I dati tecnici sopra riportati si basano sulle nostre attuali conoscenze e non costituiscono in alcun caso garanzia, né implicano responsabilità da parte nostra in merito all'utilizzo dei prodotti, poiché le condizioni di impiego non sono sotto il nostro diretto controllo. Si raccomanda pertanto di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto all'uso previsto.