

Prodotto

Legante monocomponente per la preparazione di stucchi per pavimenti di legno.

Applicazione

Spatola liscia

Diluizione

-

Colore

Trasparente

Aspetto e finitura

-

Peso specifico a 22°

0,920 + - 0,05 a 20°

Resa m²

-

Essiccazione a 22°

15' / 20' per il carteggio

Residuo secco

-

Stabilità alla luce

-

Odore

Caratteristico

VOC

-

Modo di impiego

Rasatura a tutto pavimento con spatola liscia.

Miscelare il legante con la polvere del legno ottenuta con la carteggiatura fino ad ottenere una pasta densa e facilmente lavorabile. Successivamente applicare lo stucco con spatola liscia su tutto il pavimento.

Lo stucco deve essere ben carteggiato per evitare zone di tonalità diverse prima di applicare la vernice.

Modalità d'impiego Turon CN 10 70 parti in LT/KN, Polvere del legno 30 parti calcolate sulla parte A.

Viscosità A Coppa Ford 4 a 20°C: 280"

Fuori polvere a 20°C : 5'

Agitare bene il prodotto prima dell'uso. Pulire gli attrezzi con diluente M4.

Stoccaggio

TURON CN 10 deve essere conservato in recipienti ben chiusi e protetto dal gelo.

Nei contenitori originali mantiene le proprie caratteristiche inalterate per almeno 6 mesi.

Disponibile in latte metalliche da 5 L e 10 L

Rev. Gennaio 2024

Note: I dati tecnici sopra riportati si basano sulle nostre attuali conoscenze e non costituiscono in alcun caso garanzia, né implicano responsabilità da parte nostra in merito all'utilizzo dei prodotti, poiché le condizioni di impiego non sono sotto il nostro diretto controllo. Si raccomanda pertanto di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto all'uso previsto.